

Skovgaard & Frydensberg

LÆRKETRÆOLIE / udendørs



Produktfakta:

Varenr Fra 4716 til 4726

Egenskaber Skovgaard & Frydensbergs lærkeetræolie, anvendes på lærkeetræ og andre hårde træsorter høvlet og uhøvlet, samt tidligere behandlede, men åbne sugende overflader. Lærkeetræolien arbejder med træet og giver en flot overflade og er meget vejrbestandig.

Indeholder Koldpresset linolie, siccativ, let minralsk olie og 2 slags antiskimmelmiddel (fungicid).

Rækkeevne 1 liter rækker til 6 - 8 m² på uhøvlede overflader, generelt kan det anbefales at påføre lærkeetræolie indtil træet er mættet.

Leveringsform 1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter og 20 liter.

Glans Ingen.

Opløsningsmiddel Ingen.

Fortynding Ingen / klar til brug.

Rengøring Fast brun sæbe.

Tørretid Ca. 12 timer afhængig af vejret, anbefales ikke at bruge malingen under 6 grader.

Affaldshåndtering Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

1	Klargør overfladen så den er ren og tør.
2	Brug evt. Skovgaard & Frydensbergs Væg & Facaderens, hvis overfladen er smudsig.
3	Slib evt. overfladen.
4	Påfør olien med klud eller pensel, sprøjtning anbefales ikke.
5	Olien påføres på sugende grund.
6	Overskydende olie skal aftørres med klud på glatte flader, 20 min efter påføring.
7	Uden aftørring kan overfladen være fedtet og klæbrig. Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendigt.
8	Tørretiden er ca. 12 timer, alt afhængig af luftfugtighed og temperatur, det anbefales ikke at bruge malingen under 6 grader.
9	Vedligeholdelse af lærketræolie afhænger om vind og vejr, samt om der er brugt en pigmenteret olie eller natur Natur har en kortere holdbarhed, og derfor skal den have flere gange, med kortere mellemrum.

